

ELB€secur BE 120-150

Izolační pás z měkčeného Polyvinylchloridu (PVC – P) s podílem recyklátů

Vyroběn podle DIN EN 13967 a DIN 16938

Ochrana proti vlhkosti typ A a ochrana proti spodní vodě typ T

CE 07 1349 - CPD - 036

Technická data

Tloušťka	(mm)	1,20; 1,50 +/- 5 %	DIN EN 1849-2
Šířka	(cm)		podle dohody
Barva			podle dohody
Vzorování			podle dohody
Pevnost v tahu	(N/50 mm)	podélně a příčně	≥ 16 DIN EN 12311-2
Prodloužení při přetržení	(%)	podélně a příčně	≥ 300 DIN EN 12311-2
Další stabilita proti přetržení	(N)	podélně a příčně	≥ 120 DIN EN 12310-2
Změna rozměru při uskladnění (o teplotě 80°C, 6 h)	(%)	podélně a příčně	≤ 2,0 DIN EN 1107-2
Rovnost (g)	(mm)	g≤50	DIN EN 1848-2
Rovina povrchu (p)	(mm)	p≤10	DIN EN 1848-2
Nepromokavost (4 bar, 72 h)		nepropustná	DIN EN 1928 B
Trvanlivost nepromokavosti			
- vůči syntetickému stárnutí		nepropustná při 60 kPa	DIN EN 1296, EN 1928 B
- vůči chemikáliím (nasyčený zásaditý roztok)		nepropustná při 60 kPa třída E	DIN EN 1847, EN 1928 B DIN EN 13501-1
Chování při hoření			
Chování při perforační zkoušce (výška pádu 300 mm)		nepropustná	DIN EN 12691 A
Odolnost vůči statickému zatížení (20 kg/24 h)		obstála úspěšně	DIN EN 12730 B
Smykový odpor mezi spoji	(N/50 mm)	podélně a příčně	≥ 700 DIN EN 12317-2
Chování při přehýbání za chladu (-35°C)		bez trhlin	DIN EN 495-5

Vlastnosti

vyroběno s podílem recyklátů
odolnost vůči stárnutí a zvětvávání
odolnost proti prorůstání kořínky dle DIN 16726/DIN 4062
dobrá svařitelnost
vodotěsnost
neobsahuje olovo a cadmium
odolnost vůči přírodním chemikáliím
fólie není odolná vůči asfaltu, bitumenům, oleji a polystyrenu

Skladování

Role fólie by měly být uskladněny ve vodorovné poloze a chráněny před slunečním zářením, deštěm a sněhem

Ostatní

Všechny údaje odpovídají aktuálnímu stavu znalostí výrobce. Uživatel/zpracovatel je odpovědný za vhodné a správné použití a zpracování produktu. Základem je vždy aktuální obsah tohoto datového formuláře.

ELBTAL PLASTICS

ELBTAL PLASTICS GmbH & Co. KG
Grenzstraße 9, D-01640 Coswig
Tel.: + 49 (0)3523 5330 0
Fax:+ 49 (0)3523 5330 220
www.elbtal-plastics.de

07/10
Tento datový formulář nahrazuje všechny předchozí

TECHNICKÝ LIST